

FDV Dokumentasjon for Metalbestos WOOD Stålskorsten

Prosjekt	Nr.	Navn.
Utførende/entreprenør	Tlf.	Virksomhetsnavn.
	Gate/veinavn.	
	Postnr.	By.
Prosjektadresse	Gate/veinavn.	
	Postnr.	By.
Bruksområde		

Produktbeskrivelse:

Metalbestos, WOOD isoleret stålskorstein

Tekniske data:

Innvendig dimensjon mm.	80	100	130	150
Utvendig dimensjon mm.	180	200	230	250
Åpningsareal cm ²	50	80	130	180
Materiale spesifikasjoner				
Ytre - rør rustfrit stål	30 : 1.4301 : X5CrNi 18-10			
Ytre - rør tykkelse mm	0,50 mm			
Sveisesøm	Lasersveisning			
Finish	matt black pulver belagt PE 5092 (NCS)			
Inner - rør rustfrit stål	316L : 1.4404 : X2CrNiMo 17-12-2			
Inner - tykkelse mm	0,50 mm			
Sveisesøm	Lasersveisning			
Isolering	Promax VM 950			
Isolering tykkelse	50 mm			
Varmebestandighet R, 200oC	0,518 m2/KW			

WOOD System skorstein	
CE Designation EN 1856 - 1:	T400 - N1 - W - Vm - L50050 – G 30

Avstand til brennbart stof kommer an på diameter og installasjonstype!

T-klassifikationen, Indikator for maksimal nominell driftstemperatur skorstienen kan brukes til, skal være større enn den røygastemperatur Peisen gir av under normal drift.

Wood er godkjent til en maksimal røygastemperatur på **400°C**. Den nominelle røygastemperatur opplyses af Peisefabrikanten.

N1 er trykklassen, der anviser at Wood kan brukes til anlegg med naturligt drag. Det må ikke være overtrykk i skorsteinen under normal drift.

W betyr at Wood kan brukes til både våt som tørr drift.

Vm er korrosionsklassen, der sammen med materialeklassen **L50050** anviser at Wood overholder Bygningsreglementets minimumskrav til korrosions- og materialeklasse.

Wood er **G**- klassifiseret (branntestet) og kan derfor brukes til fastbrendseanlegg.

Skorstenen monteres med en avstand til brennbart på minimum 30 mm i åpne konstruksjoner. I lukkede konstruksjoner brukes en 13 mm speciel isoleringsmåtte, der tillater en avstand på minimum 75 mm i en maksimal isoleringstykkelse på 300 mm

Det må imidlertid alltid utføres i henhold til nasjonal lovgivning !

Reklamationsrett:

Kierulff a/s yder 12 måneder garanti på alle produkter. Dog ydes der 10 års garanti mod gennem – korrosjon av isolerte Metalbestos skorsteinsdele.

Garantiforpliktelsen gjelder kun hvis skorsteinen er dimensjonert etter Kierulffs anvisninger, og at fyring kun foregår med gas, olje og ved.

Installasjonsdato og omfang skal bekreftes gjennom fakturadokumentasjon.

Garantien omfatter ikke installasjonsomkostninger. Garantien bortfalder såfremt der finnes uoriginale dele i installasjonen.

Mere informasjon på www.kierulff.com

Vedlikeholds anvisning:

Foreligger det en service aftale? Sæt x: Ja () Nei ()

Hvis Ja, Virksomhets navn: _____

Renhold, rengjøringsmetoder: Fejes etter behov og kommunale forskrifter.

Kontroll: Jevnlig visuel kontroll av at emnene ikke er blitt skadet.

Vedlikeholdsinstruks og interval: Følg vedlagte instruks til produktet eller søk informasjon på www.kierulff.com

Bilag / dokumentasjon: Montasjeanvisning og CE märke.

Behandlingsmåte for avfald IHT. NS 9431

Avfaldstype: Blandet materiale

Avfaldshåndtering: Deponi

Oprindelese – næring: Byg og anleggKode for afvoldshåndtering: 999/0700/0600/----

Kierulff a/s
VVS-kvalitet fra Langeland

Øvrige oplysninger:

Producent: Kierulff a/s
CVR nr: 47298016
Postadresse: Nordre Løkkebyvej 3
5953 Tranekær Denmark

Telefon: (+45) 6250 1150
Fax: (+45) 6250 2093
Mail: info@kierulff.dk
Internet: <http://www.kierulff.com>

Importør: Seljord Varmeservice AS
Org. nr: 991617744MVA
Postadresse: Steinsrudvegen 7
3840 Seljord Norge

Telefon: (+47) 3508 4100
Mobil: (+47) 9572 1369
Mail: post@seljordvarme.no
Internet: <http://www.seljordvarme.no>